

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-171875

(43)Date of publication of application : 17.06.2004

(51)Int.Cl.

H01M 4/02
H01M 4/38
H01M 4/58
H01M 4/62
H01M 4/66
H01M 10/40

(21)Application number : 2002-335053

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 19.11.2002


(72)Inventor : KAWASE KENICHI
KONISHI KE ISAMU
TAKADA TOMOO
MIYAKI YUKIO

(54) NEGATIVE ELECTRODE AND BATTERY USING IT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a negative electrode having excellent cycle property, and a battery using the electrode.

SOLUTION: A positive electrode 12 and the negative electrode 14 are laid in layer via a separator 15 into which electrolyte is impregnated. The negative electrode 14 has a negative electrode collector 14A, a negative active material layer 14B and an inorganic compound layer 14C. The negative electrode active material layer 14B contains Si or its alloy and is formed by the gas phase method, liquid phase method or sintering method, and it is preferable that at least part of the interface with the negative electrode collector 14A is alloyed with the negative electrode collector 14A. The inorganic compound layer 14C has lithium ion conductivity and is formed opposing to the positive electrode 12 of the negative electrode active material layer 14B. Because of the inorganic compound layer 14C, the reaction between the electrolyte and the negative electrode active material layer 14B is restrained and excellent cycle property can be provided.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.09.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-171875

(P2004-171875A)

(43) 公開日 平成16年6月17日(2004.6.17)

(51) Int. Cl.⁷

F I

テーマコード (参考)

HO1M 4/02
HO1M 4/38
HO1M 4/58
HO1M 4/62
HO1M 4/66

HO1M 4/02 D
HO1M 4/02 C
HO1M 4/38 Z
HO1M 4/58
HO1M 4/62 Z

5H017
5H029
5H050

審査請求 未請求 請求項の数 19 O L (全 18 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願2002-335053 (P2002-335053)

(22) 出願日

平成14年11月19日(2002.11.19)

(71) 出願人

000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(74) 代理人

100098785

弁理士 藤島 洋一郎

(72) 発明者

川瀬 賢一

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ

ニー株式会社内

(72) 発明者

小西池 勇

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ

ニー株式会社内

(72) 発明者

高田 智雄

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ

ニー株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 負極およびそれを用いた電池


(57) 【要約】

【課題】優れたサイクル特性を得ることができる負極およびそれを用いた電池を提供する。

【解決手段】正極12と負極14とが電解液を含浸させたセパレータ15を介して積層されている。負極14は、負極集電体14Aと負極活物質層14Bと無機化合物層14Cとを有している。負極活物質層14Bは、Si、Snあるいはこれらの合金を含み、気相法、液相法または焼結法で形成されたものであり、負極集電体14Aとの界面の少なくとも一部において負極集電体14Aと合金化していることが好ましい。無機化合物層14Cは、リチウムイオン伝導性を有するもので、負極活物質層14Bの正極12と対向する側に形成されている。無機化合物層14Cにより電解液と負極活物質層14Bとの反応が抑制され、優れたサイクル特性が得られる。

【選択図】

図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

負極集電体と、

この負極集電体に設けられ、負極集電体との界面の少なくとも一部において負極集電体と合金化している負極活物質層と、

この負極活物質層に設けられたイオン伝導性を有する無機化合物層とを備えたことを特徴とする負極。

【請求項 2】

負極集電体と、

この負極集電体に気相法、液相法および焼結法からなる群のうちの少なくとも 1 つの方法により形成された負極活物質層と、

この負極活物質層に設けられたイオン伝導性を有する無機化合物層とを備えたことを特徴とする負極。

【請求項 3】

前記負極活物質層は、前記負極集電体との界面の少なくとも一部において前記負極集電体と合金化していることを特徴とする請求項 2 記載の負極。

【請求項 4】

前記負極活物質層は、スズ (S n) またはケイ素 (S i) の単体および化合物からなる群のうちの少なくとも 1 種を含むことを特徴とする請求項 2 記載の負極。

【請求項 5】

前記無機化合物層は、フッ化リチウム、臭化リチウム、ヨウ化リチウム、塩化リチウム、窒化リチウム、硫化リチウム、ケイ酸リチウム、炭酸リチウム、硫酸リチウム、リン化リチウム、リン酸リチウムおよびリン酸リチウムの窒化物からなる群のうちの少なくとも 1 種を含むことを特徴とする請求項 2 記載の負極。

【請求項 6】

前記無機化合物層は、リン酸リチウムの窒化物を含むことを特徴とする請求項 5 記載の負極。

【請求項 7】

前記無機化合物層の厚みは、10 nm 超 5 μ m 未満であることを特徴とする請求項 2 記載の負極。

【請求項 8】

前記負極集電体の表面粗さは、算術平均粗さで 0.1 μ m 以上であることを特徴とする請求項 2 記載の負極。

【請求項 9】

正極および負極と共に電解質を備えた電池であって、

前記負極は、負極集電体と、この負極集電体に設けられ、負極集電体との界面の少なくとも一部において負極集電体と合金化している負極活物質層と、この負極活物質層に設けられたイオン伝導性を有する無機化合物層とを備えたことを特徴とする電池。

【請求項 10】

正極および負極と共に電解質を備えた電池であって、

前記負極は、負極集電体と、この負極集電体に気相法、液相法および焼結法からなる群のうちの少なくとも 1 つの方法により形成された負極活物質層と、この負極活物質層に設けられたイオン伝導性を有する無機化合物層とを備えたことを特徴とする電池。

【請求項 11】

前記負極活物質層は、前記負極集電体との界面の少なくとも一部において前記負極集電体と合金化していることを特徴とする請求項 10 記載の電池。

【請求項 12】

前記負極活物質層は、スズ (S n) またはケイ素 (S i) の単体および化合物からなる群のうちの少なくとも 1 種を含むことを特徴とする請求項 10 記載の電池。

【請求項 13】

前記無機化合物層は、フッ化リチウム、臭化リチウム、ヨウ化リチウム、塩化リチウム、窒化リチウム、硫化リチウム、ケイ酸リチウム、炭酸リチウム、硫酸リチウム、リン化リチウム、リン酸リチウムおよびリン酸リチウムの窒化物からなる群のうちの少なくとも一種を含むことを特徴とする請求項10記載の電池。

【請求項14】

前記無機化合物層は、リン酸リチウムの窒化物を含むことを特徴とする請求項13記載の電池。

【請求項15】

前記無機化合物層の厚みは、10nm超5 μ m未満であることを特徴とする請求項10記載の電池。

【請求項16】

前記負極集電体の表面粗さは、算術平均粗さで0.1 μ m以上であることを特徴とする請求項10記載の電池。

【請求項17】

前記電解質は、保持体と、溶媒と、電解質塩とを含むことを特徴とする請求項10記載の電池。

【請求項18】

更に、前記正極、負極および電解質を収容するフィルム状の外装部材を備えたことを特徴とする請求項10記載の電池。

【請求項19】

前記正極は、リチウム含有金属複合酸化物を含むことを特徴とする請求項10記載の電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、負極集電体と負極活物質層とを有する負極、およびそれを用いた電池に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、モバイル機器の高性能化および多機能化に伴い、それらの電源である二次電池の高容量化が切望されている。この要求に応える二次電池としてリチウム二次電池がある。しかし、現在におけるリチウム二次電池の代表的な形態である、正極にコバルト酸リチウム、負極に黒鉛を用いた場合の電池容量は飽和状態にあり、大幅な高容量化は極めて困難な状況である。そこで、古くから負極に金属リチウム(Li)を用いることが検討されているが、この負極を実用化するには、リチウムの析出溶解効率の向上およびデンドライト状の析出形態の制御などを図る必要がある。

【0003】

その一方で、最近、ケイ素(Si)あるいはスズ(Sn)などを用いた高容量の負極の検討が盛んに行われている。しかし、これらの負極は充放電を繰り返すと、負極活物質の激しい膨張および収縮により粉砕して微細化し、集電性が低下したり、表面積の増大に起因して電解液の分解反応が促進され、サイクル特性は極めて劣悪であった。そこで、気相法、液相法あるいは焼結法などにより負極集電体に負極活物質層を形成した負極も検討されている(例えば、特許文献1、特許文献2、特許文献3参照)。これによれば、粒子状の負極活物質およびバインダーなどを含むスラリーを塗布した従来の塗布型負極に比べて微細化を抑制することができると共に、負極集電体と負極活物質層とを一体化することができるので負極における電子伝導性が極めて良好となり、容量的にもサイクル寿命的にも高性能化が期待されている。また、従来は負極中に存在した導電材、バインダーおよび空隙などを低減または排除することもできるので、本質的に負極を薄膜化することが可能となる。

【0004】

10

20

30

40

50

【特許文献 1】

特開平 8-50922 号公報

【特許文献 2】

特許第 2948205 号公報

【特許文献 3】

特開平 11-135115 号公報

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、気相法、液相法あるいは焼結法により負極集電体に負極活物質層を形成した負極でも、負極活物質層の表面での電解液の分解反応を避けることは難しく、サイクル特性が十分とは言えなかった。

【0006】

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、優れたサイクル特性を得ることができる負極およびそれを用いた電池を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明による第 1 の負極は、負極集電体と、この負極集電体に設けられ、負極集電体との界面の少なくとも一部において負極集電体と合金化している負極活物質層と、この負極活物質層に設けられたイオン伝導性を有する無機化合物層とを備えたものである。

【0008】

本発明による第 2 の負極は、負極集電体と、この負極集電体に気相法、液相法および焼結法からなる群のうちの少なくとも 1 つの方法により形成された負極活物質層と、この負極活物質層に設けられたイオン伝導性を有する無機化合物層とを備えたものである。

【0009】

本発明による第 1 の電池は、正極および負極と共に電解質を備えたものであって、負極は、負極集電体と、この負極集電体に設けられ、負極集電体との界面の少なくとも一部において負極集電体と合金化している負極活物質層と、この負極活物質層に設けられたイオン伝導性を有する無機化合物層とを備えたものである。

【0010】

本発明による第 2 の電池は、正極および負極と共に電解質を備えたものであって、負極は、負極集電体と、この負極集電体に気相法、液相法および焼結法からなる群のうちの少なくとも 1 つの方法により形成された負極活物質層と、この負極活物質層に設けられたイオン伝導性を有する無機化合物層とを備えたものである。

【0011】

本発明による第 1 および第 2 の負極では、無機化合物層により負極活物質層と電解質との反応が抑制される。

【0012】

本発明による第 1 および第 2 の電池では、本発明の負極を用いているので、負極活物質層と電解質との反応が抑制されることにより、優れたサイクル特性が得られる。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

【0014】

【第 1 の実施の形態】

図 1 は、本発明の第 1 の実施の形態に係る二次電池の構成を表すものである。この二次電池は、いわゆるコイン型といわれるものであり、外装缶 11 内に収容された円板状の正極 12 と外装カップ 13 内に収容された円板状の負極 14 とが、セパレータ 15 を介して積層されたものである。外装缶 11 および外装カップ 13 の周縁部は絶縁性のガスケット 16 を介してかしめることにより密閉されている。外装缶 11 および外装カップ 13 は、例えば、ステンレスあるいはアルミニウム (Al) などの金属によりそれぞれ構成されてい

10

20

30

40

50

る。

【0015】

正極12は、例えば、正極集電体12Aと、正極集電体12Aに設けられた正極活物質層12Bとを有している。正極集電体12Aは、例えば、アルミニウム、ニッケル(Ni)あるいはステンレスなどにより構成されている。

【0016】

正極活物質層12Bは、例えば、正極活物質としてリチウムを吸蔵および離脱することが可能な正極材料のいずれか1種または2種以上を含んでおり、必要に応じて炭素材料などの導電材およびポリフッ化ビニリデンなどのバインダーを含んでいてもよい。リチウムを吸蔵および離脱することが可能な正極材料としては、例えば、一般式 $Li_x MIO_2$ で表されるリチウム含有金属複合酸化物が好ましい。リチウム含有金属複合酸化物は、高電圧を発生可能であると共に、高密度であるため、二次電池の更なる高容量化を図ることができるからである。なお、MIは1種類以上の遷移金属であり、例えばコバルト(Co)およびニッケルのうちの少なくとも一方が好ましい。xは電池の充放電状態によって異なり、通常 $0.05 \leq x \leq 1.10$ の範囲内の値である。このようなリチウム含有金属複合酸化物の具体例としては、 $LiCoO_2$ あるいは $LiNiO_2$ などが挙げられる。

【0017】

負極14は、例えば、負極集電体14Aと、負極集電体14Aに設けられた負極活物質層14Bと、負極活物質層14Bに設けられた無機化合物層14Cとを有している。負極集電体14A、負極活物質層14Bおよび無機化合物層14Cはこの順に積層されており、無機化合物層14Cの側が正極12の正極活物質層12Bと対向するように配置されている。

【0018】

負極集電体14Aは、ある程度の強度があり、導電率が高い材料により構成されていることが好ましく、例えば、銅(Cu)、ステンレス、ニッケル、チタン(Ti)、タングステン(W)、モリブデン(Mo)およびアルミニウムからなる群のうちの少なくとも1種を含むことが好ましい。中でも、負極活物質層14Bとの合金化を起こしやすい金属により構成した方がより好ましい場合もある。例えば、後述するように負極活物質層14Bがケイ素またはスズの単体および化合物からなる群のうちの少なくとも1種を含む場合には、銅、チタン、アルミニウムあるいはニッケルなどが合金化しやすい材料として挙げられる。なお、負極集電体14Aは、単層により構成してもよいが、複数層により構成してもよい。その場合、負極活物質層14Bと接する層を負極活物質層14Bと合金化しやすい金属材料により構成し、他の層を他の金属材料により構成するようにしてもよい。

【0019】

負極集電体14Aの表面粗さ、より具体的にはJIS B 0601に規定される算術平均粗さRaは、 $0.1 \mu m$ 以上であることが好ましい。この負極14では、充放電に伴う負極活物質層14Bの膨張収縮が負極集電体14Aに与える影響が大きいが、表面粗さを上述した範囲内とすることにより、負極集電体14Aと負極活物質層14Bとの界面接合が強力となり、負極活物質層14Bが負極集電体14Aから剥離することを抑制することができる。その結果サイクル特性を向上させることができるからである。

【0020】

負極活物質層14Bは、例えば、気相法、液相法および焼結法からなる群のうちの少なくとも1つの方法により形成されたものであり、負極活物質を含んで構成されている。これにより、充放電に伴う負極活物質層14Bの膨張・収縮による破壊を抑制することができる。また、負極集電体14Aと負極活物質層14Bとを一体化することができ、負極14における電子伝導性を向上させることができるようになっている。また、従来の塗布型負極と異なり、バインダーおよび空隙などを低減または排除でき、薄膜化することも可能となっている。この負極活物質層14Bは、負極集電体14Aとの界面の少なくとも一部において負極集電体14Aと合金化していることが好ましい。具体的には、界面において負極集電体14Aの構成元素が負極活物質層14Bに、または負極活物質の構成元素が負極

10

20

30

40

50

集電体 14A に、またはそれらが互いに拡散していることが好ましい。この合金化は、負極活物質層 14B を気相法、液相法あるいは焼結法により形成する際に同時に起こることが多いが、更に熱処理が施されることにより起こったものでもよい。なお、本明細書では、上述した元素の拡散も合金化の一形態に含める。

【0021】

負極活物質としては、ケイ素またはスズの単体および化合物からなる群のうちの少なくとも 1 種を含むことが好ましい。ケイ素またはスズの単体および化合物は、リチウムなどと合金を形成可能であり、かつリチウムを吸蔵・離脱する能力が大きく、組み合わせによっては、従来の黒鉛と比較して負極 14 のエネルギー密度を高くすることができるからである。ケイ素またはスズの化合物としては、例えば、 SiB_4 、 SiB_6 、 Mg_2Si 、 Mg_2Sn 、 Ni_2Si 、 TiSi_2 、 MoSi_2 、 CoSi_2 、 NiSi_2 、 CaSi_2 、 CrSi_2 、 Cu_5Si 、 FeSi_2 、 MnSi_2 、 NbSi_2 、 TaSi_2 、 VSi_2 、 WSi_2 、 ZnSi_2 、 SiC 、 Si_3N_4 、 $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ 、 SiO_v ($0 < v \leq 2$)、 SnO_w ($0 < w \leq 2$)、 SnSiO_3 、 LiSiO あるいは LiSnO が挙げられる。

【0022】

無機化合物層 14C は、後述する電解液と負極活物質層 14B との反応を抑制するためのものであり、リチウムイオン伝導性を有している。無機化合物層 14C の厚みは、10 nm 超 5 μm 未満であることが好ましく、50 nm 以上 3 μm 以下であればより好ましい。薄すぎると、電解液と負極活物質層 14B との反応を十分に抑制することが難しいと共に、充放電による負極活物質層 14B の膨張・収縮により、破損等も起きる可能性があり、逆に厚すぎると、抵抗が増大し、電池全体の負荷特性を大きく低下させる恐れがあるからである。

【0023】

無機化合物層 14C の構成材料としては、還元耐性やリチウムとの反応性、柔軟性、強度あるいはイオン伝導率などの観点から、フッ化リチウム (LiF)、臭化リチウム (LiBr)、ヨウ化リチウム (LiI)、塩化リチウム (LiCl)、窒化リチウム (Li_3N)、硫化リチウム (Li_2S)、ケイ酸リチウム (Li_4SiO_4)、炭酸リチウム (Li_2CO_3)、硫酸リチウム (Li_2SO_4)、リン化リチウム (Li_3P)、リン酸リチウム (Li_3PO_4) およびリン酸リチウムの窒化物 (LiPON) からなる群のうちの少なくとも 1 種のリチウム化合物を含むものが好ましい。中でも、リン酸リチウムの窒化物を含むものは、柔軟性や強度あるいはイオン伝導率等の点から、特に好ましい。なお、ここで括弧内に示した化学式は化学量論組成であり、上記リチウム化合物は化学量論組成でなくてもよい。

【0024】

無機化合物層 14C の構成材料としては、また、原材料に上述したリチウム化合物のうちの少なくとも 1 種を用いて作製されたものも好ましい。このようなリチウム化合物としては、例えば、リン酸リチウムを原材料として用い、窒素ガス雰囲気中において反応性スパッタを行うことにより得られるリン酸リチウムの窒化物がある。

【0025】

無機化合物層 14C の構成材料としては、また、上記リチウム化合物を含むものに、イオン伝導性を向上させるためにアルミニウム、二酸化ケイ素 (SiO_2) あるいは硫化リン (P_2S_5) などの他の化合物を添加したものでもよい。他の化合物を含むものとしては、硫化リチウムと硫化リンとの固溶体 ($\text{Li}_2\text{S}-\text{P}_2\text{S}_5$)、あるいは硫化リチウムと硫化ケイ素との固溶体 ($\text{Li}_2\text{S}-\text{SiS}_2$) などが挙げられる。なお、ここでも括弧内に示した化学式は化学量論組成であり、上記リチウム化合物は化学量論組成でなくてもよい。

【0026】

これら無機化合物層 14C の構成材料は、非晶質のものが好ましいが、結晶性を有するものでもよい。

10

20

30

40

50

【0027】

なお、ここでは負極14の実使用充放電電圧領域における容量は、リチウムの吸蔵および脱離による容量成分により表されるようになっている。

【0028】

セパレータ15は、正極12と負極14とを隔離し、両極の接触による電流の短絡を防止しつつ、リチウムイオンを通過させるものである。このセパレータ15は、例えば、ポリエチレンやポリプロピレンにより構成されている。

【0029】

セパレータ15には、液状の電解質である電解液が含まれている。この電解液は、例えば、溶媒と、この溶媒に溶解された電解質塩であるリチウム塩とを含んでおり、必要に応じて添加剤を含んでいてもよい。このように電解液を用いるようにすれば、高いイオン伝導率を得ることができるので好ましい。溶媒としては、例えば、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネートあるいはエチルメチルカーボネート等の有機溶媒が挙げられ、これらのいずれか1種または2種以上を混合して用いてもよい。

【0030】

リチウム塩としては、例えば、 LiPF_6 、あるいは LiClO_4 が挙げられ、これらを単独で用いてもよく、混合して用いてもよい。

【0031】

この二次電池は、例えば、次のようにして製造することができる。

【0032】

まず、例えば、正極活物質と導電材とバインダーとを混合して正極合剤を調整したのち、この正極合剤をN-メチルピロリドンなどの分散媒に分散させて正極合剤スラリーとする。続いて、この正極合剤スラリーを正極集電体12Aに塗布して乾燥させたのち、圧縮成型して正極活物質層12Bを形成し正極12を作製する。

【0033】

次いで、気相法または液相法により、負極活物質、例えば、ケイ素またはスズの単体および化合物からなる群のうちの少なくとも1種を負極集電体14Aに堆積させることにより負極活物質層14Bを形成する。また、粒子状の負極活物質を含む前駆層を負極集電体14Aに形成したのち、これを焼結させる焼結法により負極活物質層14Bを形成してもよいし、気相法、液相法および焼結法のうちの2つまたは3つの方法を組み合わせて負極活物質層14Bを形成するようにしてもよい。このように気相法、液相法および焼結法からなる群のうちの少なくとも1つの方法により負極活物質層14Bを形成することにより、場合によっては、負極集電体14Aとの界面の少なくとも一部において負極集電体14Aと合金化した負極活物質層14Bが形成される。なお、負極集電体14Aと負極活物質層14Bとの界面をより合金化させるために、更に真空雰囲気下または非酸化性雰囲気下で熱処理を行うようにしてもよい。特に、負極活物質層14Bを後述する鍍金により形成する場合、負極活物質層14Bは負極集電体14Aとの界面においても合金化しにくい場合があるので、必要に応じてこの熱処理を行うことが好ましい。また、気相法により形成する場合においても、負極集電体14Aと負極活物質層14Bとの界面をより合金化させることにより特性を向上させることができる場合があるので、必要に応じてこの熱処理を行うことが好ましい。

【0034】

なお、気相法としては、負極活物質の種類によって物理堆積法あるいは化学堆積法を用いることができ、具体的には、真空蒸着法、スパッタ法、イオンプレーティング法、レーザーアブレーション法、熱CVD (Chemical Vapor Deposition; 化学気相成長) 法あるいはプラズマCVD法等が利用可能である。液相法としては電解鍍金あるいは無電解鍍金等の公知の手法が利用可能である。焼結法に関しても公知の手法が利用可能であり、例えば、雰囲気焼結法、反応焼結法あるいはホットプレス焼結法が利用可能である。

10

20

30

40

50

【0035】

負極活物質層14Bを形成したのち、例えば、蒸着法、あるいは反応性スパッタ法などのスパッタ法により、負極活物質層14Bに無機化合物層14Cを形成し、負極14を作製する。

【0036】

そののち、例えば、負極14、電解液を含浸させたセパレータ15および正極12を積層して、外装カップ13と外装缶11との中に入れ、それらをかしめる。これにより、図1に示した二次電池が得られる。

【0037】

なお、無機化合物層14Cは、電解液中に、無機化合物層14Cの構成材料の前駆体を添加しておき、負極活物質層14B上に析出させることにより形成するようにしてもよい。その析出は、二次電池の組み立て時に行ってもよく、組み立て後に充電により行ってもよい。

【0038】

この二次電池は次のように作用する。

【0039】

この二次電池では、充電を行うと、正極12からリチウムイオンが離脱し、電解液を介して負極14に吸蔵される。放電を行うと、例えば、負極14からリチウムイオンが離脱し、電解液を介して正極12に吸蔵される。その際、無機化合物層14Cにより、電解液と負極活物質層14Bとの反応が抑制される。

【0040】

このように本実施の形態では、負極活物質層14Bの正極12と対向する側に無機化合物層14Cを設けるようにしたので、例えば、電解液と負極活物質層14Bとの反応を抑制することができ、それにより、優れたサイクル特性を得ることができる。

【0041】

特に、無機化合物層14Cに、フッ化リチウム、臭化リチウム、ヨウ化リチウム、塩化リチウム、窒化リチウム、硫化リチウム、ケイ酸リチウム、炭酸リチウム、硫酸リチウム、リン化リチウム、リン酸リチウムおよびリン酸リチウムの窒化物からなる群のうちの少なくとも1種を含むようにすれば、無機化合物層14Cの柔軟性、強度あるいはイオン伝導率などを向上させることができる。中でも、リン酸リチウムの窒化物を含むようにすれば、より高い効果を得ることができる。

【0042】

また、無機化合物層14Cの厚みを、10nm超5 μ m未満とすれば、電解液と負極活物質層14Bとの反応をより抑制することができ、より高い効果を得ることができる。

【0043】

更に、本実施の形態では、電解質として電解液を用いるようにしたので、高いイオン伝導率を得ることができる。

【0044】

〔第2の実施の形態〕

図2は、本発明の第2の実施の形態に係る二次電池の構成を分解して表すものである。この二次電池は、正極リード21および負極リード22が取り付けられた電極巻回体30をフィルム状の外装部材40A、40Bの内部に収容したものであり、小型化、軽量化および薄型化が可能となっている。

【0045】

正極リード21および負極リード22は、外装部材40A、40Bの内部から外部に向かい例えば同一方向にそれぞれ導出されている。正極リード21および負極リード22は、例えば、アルミニウム、銅、ニッケルあるいはステンレスなどの金属材料によりそれぞれ構成されており、それぞれ薄板状または網目状とされている。

【0046】

外装部材40A、40Bは、例えば、ナイロンフィルム、アルミニウム箔およびポリエチ

10

20

30

40

50

レンフィルムをこの順に張り合わせた矩形状のアルミラミネートフィルムにより構成されている。外装部材 40A, 40B は、例えば、ポリエチレンフィルム側と電極巻回体 30 とが対向するように配設されており、各外縁部が融着あるいは接着剤により互いに密着されている。外装部材 40A, 40B と正極リード 21 および負極リード 22 との間には、外気の侵入を防止するための密着フィルム 41 が挿入されている。密着フィルム 41 は、正極リード 21 および負極リード 22 に対して密着性を有する材料、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、変性ポリエチレンあるいは変性ポリプロピレンなどのポリオレフィン樹脂により構成されている。

【0047】

なお、外装部材 40A, 40B は、上述したアルミラミネートフィルムに代えて、他の構造を有するラミネートフィルム、ポリプロピレンなどの高分子フィルムあるいは金属フィルムにより構成するようにしてもよい。 10

【0048】

図 3 は、図 2 に示した電極巻回体 30 の I I I - I I I 線に沿った断面構造を表すものである。電極巻回体 30 は、帯状の正極 31 と負極 32 とをセパレータ 33 および電解質層 34 を介して積層し、巻回したものであり、最外周部は保護テープ 35 により保護されている。

【0049】

正極 31 は、正極集電体 31A の片面あるいは両面に正極活物質層 31B が設けられた構造を有しており、負極 32 は、負極集電体 32A の片面あるいは両面に負極活物質層 32B が設けられた構造を有している。また、負極活物質層 32B には無機化合物層 32C が設けられている。正極集電体 31A, 正極活物質層 31B, 負極集電体 32A, 負極活物質層 32B, 無機化合物層 32C およびセパレータ 33 の構成は、第 1 の実施の形態と同様である。 20

【0050】

電解質層 34 は、保持体に電解液を保持させたいわゆるゲル状の電解質により構成されている。ゲル状の電解質は、電解液により高いイオン伝導率が得られると共に、保持体により電池の漏液あるいは高温における膨れを防止することができるので好ましい。電解液（すなわち溶媒および電解質塩）の構成は、第 1 の実施の形態と同様である。

【0051】

保持体は、例えば高分子材料により構成されている。高分子材料としては、例えばブロック共重合体であるポリフッ化ビニリデンが挙げられる。 30

【0052】

この二次電池は、例えば、次のようにして製造することができる。

【0053】

まず、第 1 の実施の形態と同様にして、正極 31 および負極 32 を作製したのち、正極 31 および負極 32 のそれぞれに、保持体に電解液が保持された電解質層 34 を形成する。そののち、正極集電体 31A の端部に正極リード 21 を溶接により取り付けると共に、負極集電体 32A の端部に負極リード 22 を溶接により取り付ける。

【0054】

次いで、電解質層 34 が形成された正極 31 と負極 32 とをセパレータ 33 を介して積層し積層体としたのち、この積層体をその長手方向に巻回して、最外周部に保護テープ 35 を接着して電極巻回体 30 を形成する。 40

【0055】

最後に、例えば、外装部材 40A, 40B の間に電極巻回体 30 を挟み込み、外装部材 40A, 40B の外縁部同士を熱融着などにより密着させて封入する。その際、正極リード 21 および負極リード 22 と外装部材 40A, 40B との間には密着フィルム 41 を挿入する。これにより、図 2 および図 3 に示した二次電池が完成する。

【0056】

この二次電池は、第 1 の実施の形態と同様に作用し、同様の効果を得ることができる。特 50

に、この二次電池では、電解質としてゲル状の電解質を用いるようにしたので、高いイオン伝導率を得ることができると共に、電池の漏液あるいは高温における膨れを防止することができる。

【0057】

【実施例】

更に、本発明の具体的な実施例について詳細に説明する。

【0058】

(実施例1-1~1-5)

図1に示した形状を有するコイン型セルを作製した。よって、ここでは図1を参照し、その符号を用いて説明する。なお、ここでは、負極14の対極として金属リチウム板を用いた。

10

【0059】

まず、算術平均粗さ R_a が $1.5\mu\text{m}$ の電解銅箔よりなる厚み $20\mu\text{m}$ の負極集電体14A上に電子ビーム真空蒸着法によりケイ素よりなる厚み $3\mu\text{m}$ の負極活物質層14Bを形成した。そののち、負極活物質層14B上に抵抗加熱真空蒸着法によりリン酸リチウム(Li_3PO_4)よりなる無機化合物層14Cを形成し、負極14を作製した。その際、無機化合物層14Cの厚みは、実施例1-1~1-5で表1に示したように変化させた。得られた負極14をXPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy; X線光電子分光法)およびAES(Auger Electron Spectroscopy; オージェ電子分光法)により分析したところ、負極活物質層14Bが、負極集電体14Aとの界面の少なくとも一部において負極集電体14Aと合金化していることが確認された。

20

【0060】

次いで、外装カップ13の中央部に負極14および厚み $25\mu\text{m}$ のポリプロピレン製のセパレータ15を順次積層し、電解液を注入して、負極14の対極として、厚み 1mm の金属リチウム板を入れた外装缶11を被せてかしめ、直径 20mm 、高さ 1.6mm のコイン型セルを作製した。電解液には、エチレンカーボネート40質量%とジエチルカーボネート60質量%とを混合した溶媒に、リチウム塩である LiPF_6 を 1.0mol/dm^3 となるように溶解させたものを用いた。

【0061】

30

【表1】

	負極集電体の 算術平均粗さ Ra (μm)	負極 活物質層	無機化合物層		10サイクル後 容量維持率 (%)
			構成材料	厚み (nm)	
実施例 1-1	1.5	Si 蒸着	Li_3PO_4	10	71
実施例 1-2	1.5	Si 蒸着	Li_3PO_4	50	81
実施例 1-3	1.5	Si 蒸着	Li_3PO_4	500	92
実施例 1-4	1.5	Si 蒸着	Li_3PO_4	3000	83
実施例 1-5	1.5	Si 蒸着	Li_3PO_4	5000	72
比較例 1	1.5	Si 蒸着	—	0	70

10

20

【0062】

得られた実施例 1-1～1-5 のコイン型セルについて、充放電試験を行い、10 サイクル後容量維持率を求めた。その際、充電は、 $1\text{mA}/\text{cm}^2$ の定電流密度で、電池電圧が 0 V に達するまで行ったのち、0 V の定電圧で電流密度が $0.01\text{mA}/\text{cm}^2$ に減衰するまで行い、放電は、 $1\text{mA}/\text{cm}^2$ の定電流密度で電池電圧が 2.0 V に達するまで行った。なお、10 サイクル後容量維持率は、初回放電容量に対する 10 サイクル目の放電容量の比率、すなわち (10 サイクル目の放電容量) / (初回放電容量) $\times 100$ として算出した。得られた結果を表 1 に示す。

【0063】

実施例 1-1～1-5 に対する比較例 1 として、無機化合物層を形成しないことを除き、他は実施例 1-1～1-5 と同様にしてコイン型セルを作製した。比較例 1 のコイン型セルについても、実施例 1-1～1-5 と同様にして、充放電試験を行い、10 サイクル後容量維持率を求めた。その結果も表 1 に合わせて示す。

30

【0064】

表 1 から分かるように、無機化合物層 14C を形成した実施例 1-1～1-5 は、形成しなかった比較例 1 に比べて高い容量維持率が得られた。また、実施例 1-1～1-5 から分かるように、無機化合物層 14C の厚みが 10nm 超 5000nm ($5\mu\text{m}$) 未満の実施例 1-2～1-4 ではその効果が大きかったのに対して、無機化合物層 14C の厚みが 10nm の実施例 1-1、および無機化合物層 14C の厚みが $5\mu\text{m}$ の実施例 1-5 では、その効果が小さかった。これは、 10nm 以下では薄すぎて、負極活物質層 14B と電

40

【0065】

すなわち、負極活物質層 14B に無機化合物層 14C を形成するようにすれば、サイクル特性を向上させることができ、その厚みを 10nm 超 $5\mu\text{m}$ 未満、更には 50nm 以上 $3\mu\text{m}$ 以下とすれば、より高い効果を得られることが分かった。

【0066】

(実施例 2-1～2-4)

50

表 2 に示した算術平均粗さ R_a を有する厚み $20\ \mu\text{m}$ の負極集電体 14 A を用いたことを除き、他は実施例 1-3 と同様にしてコイン型セルを作製した。実施例 2-1 ~ 2-4 のコイン型セルについても、実施例 1-1 ~ 1-5 と同様にして充放電試験を行い、10 サイクル後容量維持率を求めた。その結果を実施例 1-3 および比較例 1 の結果と共に表 2 に示す。なお、実施例 2 の負極 14 についても、実施例 1-1 ~ 1-5 と同様にして XPS および AES により分析したところ、負極活物質層 14 B が、負極集電体 14 A との界面の少なくとも一部において負極集電体 14 A と合金化していることが確認された。

【0067】

【表 2】

	負極集電体の 算術平均粗さ R_a (μm)	負極 活物質層	無機化合物層		10 サイクル後 容量維持率 (%)
			構成材料	厚み (nm)	
実施例 2-1	0.05	Si 蒸着	Li_3PO_4	500	80
実施例 2-2	0.1	Si 蒸着	Li_3PO_4	500	88
実施例 2-3	0.5	Si 蒸着	Li_3PO_4	500	90
実施例 1-3	1.5	Si 蒸着	Li_3PO_4	500	92
実施例 2-4	2.5	Si 蒸着	Li_3PO_4	500	91
比較例 1	1.5	Si 蒸着	—	0	70

【0068】

表 2 から分かるように、負極集電体 14 A の算術平均粗さ R_a が $0.1\ \mu\text{m}$ 以上の実施例 2-2 ~ 2-4、1-3 は、容量維持率が 88 % 以上と、算術平均粗さ R_a が $0.05\ \mu\text{m}$ の実施例 2-1 の 80 % と比べて大きく向上していた。すなわち、算術平均粗さ R_a が $0.1\ \mu\text{m}$ 以上の負極集電体 14 A を用いるようにすれば、サイクル特性を大きく向上させることができることが分かった。

【0069】

(実施例 3-1 ~ 3-5)

実施例 1-1 ~ 1-5 と同一の負極集電体 14 A に鍍金によりスズよりなる厚み $3\ \mu\text{m}$ の負極活物質層 14 B を形成したのち、これを真空中において 200°C で 10 時間熱処理した。そののち、負極活物質層 14 B に抵抗加熱真空蒸着法によりフッ化リチウム (LiF) よりなる無機化合物層 14 C を形成し、負極 14 を作製した。その際、無機化合物層 14 C の厚みは、実施例 3-1 ~ 3-5 で表 3 に示したように変化させた。実施例 3-1 ~ 3-5 の負極 14 についても、実施例 1-1 ~ 1-5 と同様にして XPS および AES により分析したところ、負極活物質層 14 B が、負極集電体 14 A との界面の少なくとも一部において負極集電体 14 A と合金化していることが確認された。この負極 14 を用いたことを除き、他は実施例 1-1 ~ 1-5 と同様にしてコイン型セルを作製した。また、実施例 3-1 ~ 3-5 に対する比較例 3 として、無機化合物層を形成しないことを除き、他は実施例 3-1 ~ 3-5 と同様にしてコイン型セルを作製した。実施例 3-1 ~ 3-5 および比較例 3 のコイン型セルについても、実施例 1-1 ~ 1-5 と同様にして充放電試験を行い、10 サイクル後容量維持率を求めた。その結果を表 3 に示す。

【 0 0 7 0 】

【 表 3 】

	負極集電体の 算術平均粗さ Ra (μm)	負極 活物質層	無機化合物層		10 サイクル後 容量維持率 (%)
			構成材料	厚み (nm)	
実施例 3-1	1.5	Sn 鍍金	LiF	10	73
実施例 3-2	1.5	Sn 鍍金	LiF	50	80
実施例 3-3	1.5	Sn 鍍金	LiF	500	86
実施例 3-4	1.5	Sn 鍍金	LiF	3000	77
実施例 3-5	1.5	Sn 鍍金	LiF	5000	73
比較例 3	1.5	Sn 鍍金	—	0	71

【 0 0 7 1 】

表 3 から分かるように、実施例 3-1 ～ 3-5 においても実施例 1-1 ～ 1-5 と同様の傾向が見られた。すなわち、無機化合物層 1 4 C の構成材料によらず、負極活物質層 1 4 B に無機化合物層 1 4 C を形成するようにすれば、サイクル特性を向上させることができ、その厚みを 1 0 n m 超 5 μm 未満、更には 5 0 n m 以上 3 μm 以下とすれば、より高い効果を得られることが分かった。

【 0 0 7 2 】

(実施例 4)

ゲル状の電解質を用い、図 2 および図 3 に示した形状を有する二次電池を作製した。よって、ここでは図 2 および図 3 を参照し、その符号を用いて説明する。

【 0 0 7 3 】

まず、正極活物質である平均粒径 5 μm のコバルト酸リチウム (LiCoO_2) の粉末と、導電材であるカーボンブラックと、バインダーであるポリフッ化ビニリデンとを、コバルト酸リチウム：カーボンブラック：ポリフッ化ビニリデン＝92：3：5 の質量比で混合し、これを分散媒である N-メチルピロリドンへ投入して正極合剤スラリーとし、厚み 3 0 μm のアルミニウムよりなる正極集電体 3 1 A に塗布して乾燥させ、加圧することにより正極活物質層 3 1 B を形成し、正極 3 1 を作製した。

【 0 0 7 4 】

また、算術平均粗さ Ra が 1. 5 μm の電解銅箔よりなる厚み 2 0 μm の負極集電体 3 2 A 上に、負極活物質である平均粒径 1 μm のケイ素粉末 9 0 質量%と、バインダーであるポリフッ化ビニリデン 1 0 質量%とを混合し、これを分散媒である N-メチルピロリドンへ投入して負極合剤スラリーとし、これを負極集電体 3 2 A に塗布し乾燥させ加圧したのち、真空雰囲気下において 3 5 0 $^{\circ}\text{C}$ で 1 2 時間熱処理を行うことにより焼結し、負極活物質層 3 2 B を形成した。そののち、放電ガスとして、アルゴン (Ar) と窒素 (N_2) との混合ガスを用い、また、ターゲットとしてリン酸リチウムを用いた RF スパッタ法により、負極活物質層 3 2 B 上に、リン酸リチウムとリン酸リチウムの窒化物 (LiPON) とを含む無機化合物層 3 2 C を 5 0 0 n m の厚みで形成し、負極 3 2 を作製した。

【 0 0 7 5 】

正極 3 1 および負極 3 2 を作製したのち、エチレンカーボネート 4 2、5 質量%と、プロピレンカーボネート 4 2、5 質量%と、リチウム塩である LiPF_6 15 質量%とからなる電解液 3 0 質量%に、重量平均分子量 60 万のブロック共重合であるポリフッ化ビニリデン 10 質量%と、高分子材料の溶剤であるジメチルカーボネート 60 質量%とを混合して溶解させた前駆体溶液を正極 3 1 および負極 3 2 のそれぞれに塗布し、常温で 8 時間放置してジメチルカーボネートを揮発させることにより、正極 3 1 および負極 3 2 のそれぞれの上に電解質層 3 4 を形成した。

【0076】

次いで、正極 3 1 と負極 3 2 とを帯状に切断し、正極 3 1 に正極リード 2 1 を取り付けると共に、負極 3 2 に負極リード 2 2 を取り付けた。そののち、電解質層 3 4 が形成された正極 3 1 と負極 3 2 とを積層して積層体とし、この積層体を巻回することにより電極巻回体 3 0 を形成した。

【0077】

最後に、この電極巻回体 3 0 を、アルミラミネートフィルムよりなる外装部材 4 0 A、4 0 B の間に挟み、減圧下で熱融着することにより密閉した。その際、正極リード 2 1 および負極リード 2 2 と外装部材 4 0 A、4 0 B との間に樹脂よりなる密着フィルム 4 1 を挿入した。以上により、図 2 および図 3 に示した二次電池を得た。

【0078】

得られた実施例 4 の二次電池について、充放電試験を行い、30 サイクル後容量維持率を求めた。その際、充電は、 $2 \text{ mA} / \text{cm}^2$ の定電流密度で、電池電圧が 4.2 V に達するまで行ったのち、4.2 V の定電圧で電流密度が $0.02 \text{ mA} / \text{cm}^2$ に減衰するまで行い、放電は、 $2 \text{ mA} / \text{cm}^2$ の定電流密度で電池電圧が 2.5 V に達するまで行った。なお、充電を行う際には、予め計算により求めた正極 3 1 および負極 3 2 の充放電容量に基づいて初回の充電での負極利用率を 90%と設定し、金属リチウムが析出しないようにした。30 サイクル後容量維持率は、初回放電容量に対する 30 サイクル目の放電容量の比率、すなわち (30 サイクル目の放電容量) / (初回放電容量) $\times 100$ として算出した。得られた結果を表 4 に示す。

【0079】

【表 4】

	負極 活物質層	無機化合物層		30 サイクル後 容量維持率 (%)
		構成材料	厚み (nm)	
実施例 4	Si 焼結	$\text{Li}_3\text{PO}_4 + \text{LiPON}$	500	92
比較例 4-1	Si 焼結	—	0	81
比較例 4-2	Si 塗布	$\text{Li}_3\text{PO}_4 + \text{LiPON}$	500	21
比較例 4-3	Si 塗布	—	0	33

【0080】

実施例 4 に対する比較例 4-1 として、無機化合物層を形成しないことを除き、他は実施例 4 と同様にして二次電池を作製した。また、実施例 4 に対する比較例 4-2、4-3 として、負極活物質層を塗布することにより形成すると共に、無機化合物層の厚みを表 4 に示したように変えたことを除き、他は実施例 4 と同様にして二次電池を作製した。その際、負極活物質層は、負極活物質である平均粒径 $1 \mu\text{m}$ のケイ素粉末 70 質量部と、負極活

物質および導電材である黒鉛化気相成長炭素繊維 5 質量部および鱗片状人造黒鉛 20 質量部と、バインダーであるポリフッ化ビニリデン 10 質量部とを混合し、これを実施例 1-1~1-5 と同一の負極集電体に塗布し乾燥させ加圧することにより形成した。比較例 4-1~4-3 の二次電池についても、実施例 4 と同様にして充放電試験を行い、30 サイクル後容量維持率を求めた。その結果も表 4 に合わせて示す。なお、実施例 4 の負極 22 についても、実施例 1-1~1-15 と同様にして XPS および AES により分析したところ、負極活物質層 32B が、負極集電体 32A との界面の少なくとも一部において負極集電体 32A と合金化していることが確認された。

【0081】

表 4 から分かるように、無機化合物層 32C を形成した実施例 4 の方が、形成しなかった比較例 4-1 に比べて、高い容量維持率が得られた。これに対して、負極活物質層を塗布により形成した比較例 4-2, 4-3 では、無機化合物層を形成しなかった比較例 4-3 の方が、形成した比較例 4-2 よりも、高い 30 サイクル後容量維持率が得られた。これは、比較例 4-2, 4-3 の負極は、負極集電体と負極活物質層とが合金化しておらず、充放電に伴う負極活物質層の膨張・収縮によって負極活物質層の構造の破壊が起こり、それにより表面に形成した無機化合物層が剥離し、無機化合物層が本来有する電解液の分解を抑制する能力を失うだけでなく、無機化合物層が負極活物質層内の絶縁体として悪影響を及ぼしているためと考えられる。すなわち、焼結法により負極集電体 32A の界面の少なくとも一部において負極集電体 32A と合金化させた負極活物質層 32B を有する二次電池において、無機化合物層 32C を形成するようにすれば、サイクル特性を向上させることができることが分かった。

【0082】

なお、上記実施例では、無機化合物層 14C, 32C の構成材料について具体例を挙げて説明したが、イオン伝導性を有する他の材料により無機化合物層 14C, 32C を形成しても同様の結果を得ることができる。

【0083】

以上、実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態および実施例に限定されるものではなく、種々変形可能である。例えば、上記実施の形態および実施例では、液状の電解質である電解液、またはいわゆるゲル状の電解質を用いる場合について説明したが、他の電解質を用いるようにしてもよい。他の電解質としては、イオン伝導性を有する固体電解質、固体電解質と電解液とを混合したもの、あるいは固体電解質とゲル状の電解質とを混合したものが挙げられる。

【0084】

なお、固体電解質には、例えば、イオン伝導性を有する高分子化合物に電解質塩を分散させた高分子固体電解質、またはイオン伝導性ガラスあるいはイオン性結晶などよりなる無機固体電解質を用いることができる。このとき、高分子化合物としては、例えば、ポリエチレンオキサイドあるいはポリエチレンオキサイドを含む架橋体などのエーテル系高分子化合物、ポリメタクリレートなどのエステル系高分子化合物、アクリレート系高分子化合物を単独あるいは混合して、または分子中に共重合させて用いることができる。また、無機固体電解質としては、窒化リチウムあるいはリン酸リチウムなどを用いることができる。

【0085】

また、上記実施の形態および実施例では、負極活物質層 14B, 32B に無機化合物層 14C, 32C を形成するようにしたが、無機化合物層は負極活物質層の正極側に位置していればよく、例えば、負極活物質層と無機化合物層との間に他の層が挿入されていてもよい。

【0086】

更に、上記実施の形態および実施例では、負極集電体 14A, 32A に負極活物質層 14B, 32B を形成するようにしたが、負極集電体と負極活物質層との間に、他の層を形成するようにしてもよい。

10

20

30

40

50

【0087】

加えて、上記実施の形態および実施例では、コイン型、または巻回ラミネート型の二次電池について説明したが、本発明は、円筒型、角型、ボタン型、薄型、大型、積層ラミネート型の二次電池についても同様に適用することができる。また、二次電池に限らず、一次電池についても適用することができる。

【0088】

【発明の効果】

以上説明したように請求項1ないし請求項8のいずれか1項に記載の負極、または、請求項9ないし請求項19のいずれか1項に記載の電池によれば、負極活物質層に無機化合物層を設けるようにしたので、電解質と負極活物質層との反応を抑制することができ、それにより、優れたサイクル特性を得ることができる。

10

【0089】

特に、請求項5記載の負極、または、請求項13記載の電池によれば、無機化合物層に、フッ化リチウム、臭化リチウム、ヨウ化リチウム、塩化リチウム、窒化リチウム、硫化リチウム、ケイ酸リチウム、炭酸リチウム、硫酸リチウム、リン化リチウム、リン酸リチウムおよびリン酸リチウムの窒化物からなる群のうちの少なくとも1種を含むようにしたので、無機化合物層の柔軟性、強度あるいはイオン伝導率を向上させることができる。中でも、請求項6記載の負極または請求項14記載の電池によれば、リン酸リチウムの窒化物を含むようにしたので、より高い効果を得ることができる。

【0090】

また、請求項7記載の負極または請求項15記載の電池によれば、無機化合物層の厚みを10nm超5μm未満とするようにしたので、電解質と負極活物質層との反応をより抑制することができ、より高い効果を得ることができる。

20

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る二次電池の構成を表す断面図である。

【図2】本発明の第2の実施の形態に係る二次電池の構成を表す分解斜視図である。


【図3】図2に示した電極巻回体のIII-III線に沿った構成を表す断面図である。

【符号の説明】


11…外装缶、12、32…正極、12A、31A…正極集電体、12B、31B…正極活物質層、13…外装カップ、14、32…負極、14A、32A…負極集電体、14B、32B…負極活物質層、14C、32C…無機化合物層、15、33…セパレータ、21…正極リード、22…負極リード、30…電極巻回体、34…電解質層、35…保護テープ、40A、40B…外装部材、41…密着フィルム

30


【図 1】



【図 2】



【図 3】



フロントページの続き

(51)Int. Cl.⁷

F I

テーマコード (参考)

H 0 1 M 10/40

H 0 1 M 4/66

A

H 0 1 M 10/40

B

H 0 1 M 10/40

Z

(72)発明者 宮木 幸夫

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

Fターム(参考) 5H017 AA03 AS02 AS10 BB01 CC01 DD01 DD03 HH00

5H029 AJ05 AK03 AL01 AL04 AL12 AL18 AM03 AM07 AM16 BJ03

BJ04 BJ14 CJ02 CJ07 CJ22 CJ24 CJ25 DJ02 DJ07 DJ09

DJ12 EJ03 EJ05 HJ00 HJ04

5H050 AA07 BA16 BA17 CA07 CA08 CA09 CB01 CB05 CB12 CB29

DA03 DA04 DA13 EA11 EA12 FA05 FA08 FA14 FA18 GA02

GA09 GA17 GA22 GA24 GA25 HA00 HA04